

## **AQUA Atlantis ///**

### **Anwendungsgebiete:**

2K-Parkettsiegel auf Wasserbasis zum Grundieren und Decklackieren, für die starke Beanspruchung. Durch den Einsatz eines neuen, kennzeichnungsfreien Härters kann eine Verarbeitungszeit von einem Arbeitstag (bei Normklima) gewährleistet werden.

- Erhältlich im Glanzgrad halbmatt
- Geeignet für Parkett- und Holzfußböden
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen: Z-157.10-21

### **Eigenschaften:**

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit • Sehr schnelle Trocknung
  
- Geruchsarm

### **Untergrundvorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken und frei von Öl, Wachs, Silikon und sonstige Verunreinigungen sein Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden.

Fugen und Ausrisse müssen mit AQUA Holz Kittlösung oder ALMASOL Holz Kittlösung verkittet sein. In besonderen Fällen ist es notwendig die wasserbasierte Grundierung ALMARIT AQUA Primer /// bzw. ALMARIT Universalgrund einzusetzen.

### **Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut schütteln!

Anschließend Härter für AQUA Atlantis/// im Verhältnis 10:1 unter laufender Bohrmaschine mit Rührstab dem Stammlack langsam zugeben und gewissenhaft durchmischen (5min.)

AQUA Atlantis/// mit der ALMARIT Versiegelungsrolle 250/12 gleichmäßig und auftragen.

Die Verarbeitungszeit beträgt einen Arbeitstag.

Nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen.

2-3 x AQUA Atlantis/// im Rollverfahren auftragen.

**Verbrauch im Rollauftrag:** ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Vor dem letzten Auftrag ist ein Zwischenschliff mit der Einscheibenmaschine Kö 100 - 120

durchzuführen.

### **Aufbauempfehlung:**

a) 1 x AQUA Primer /// 2 x AQUA Atlantis ///

b) 3 x AQUA Atlantis ///

Bitte beachten:

Beträgt die Trockenzeit zwischen den Lackschichten mehr als 12 Stunden muss ein Zwischenschliff

mit der Einscheibenmaschine Kö 100 -120 erfolgen. Anschließend die Oberfläche entstauben.

### **Verarbeitungshinweise:**

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Während und nach der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen. Auf Exotenhölzern kann es durch die enthaltenen wasserlöslichen Inhaltstoffe u. A. zu Trocknungs-verzögerungen oder Farbtonveränderungen kommen. Wir empfehlen daher das Anlegen einer Probefläche zur Vorprüfung.

Bei großer Hitze und oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit mit Verzögerer arbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Eine Boden- und Materialtemperatur von mindestens 15 °C ist für die Versiegelung und Trocknung Voraussetzung. Bitte beachten Sie die allgemeinen Richtlinien zur Handhabung von Versiegelungssystemen.

Hinweise bei Tipps + Tricks „Flecken- und Streifenbildung beim Versiegeln mit wässrigen Versiegelungsmitteln beachten.

**Trockenzeiten:**

ca. 1-2 Stunden, je nach Baustellenbedingungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.  
Die fertige Fläche ist nach Trocknung über Nacht (bei Normklima) vorsichtig begehbar. Nach 12-14 tägiger Trocknung ist die Oberfläche voll belastbar und darf mit Teppichen belegt werden.

**Reinigung und Pflege:**

Optimal geschützt wird die Fläche mit ALMARIT AM-Parkettpflege. Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reiniger – und Pflegemittel verwenden (für die Verarbeitung beachten Sie bitte die technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach 18356).

**Kennzeichnung:**

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVS/GGVE. GISCODE: W2+/DD

**Gebindegröße und Lagerfähigkeit:**

- 10 Liter Gebinde
- In ungeöffneten Originalgebinden 18 Monate haltbar • Kühl und frostfrei lagern.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten!

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.