

## AQUA M 2010 G //

### Anwendungsgebiete

Universelle, wasserbasierte 1K-Parkettgrundierung

- Überlackierbar mit allen ALMARIT AQUA Lacken //
- Für alle uns bekannten Holzarten geeignet
- GISCODE: W3+
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt - Grundsätzen: Z-157.10-66

### Eigenschaften

- Geringe Holzaufrauhung und minimierte Seitenverleimung
- Schnelle Trocknung
- Für Fußbodenheizung geeignet

### Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss trocken und frei von Öl, Wachs, Silikon und sonstigen Verunreinigungen sein
- Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- Fugen und Ausrisse müssen mit AQUA Holzkittlösung oder ALMASOL Holzkittlösung verkittet sein. In besonderen Fällen ist es notwendig ALMARIT Universalgrund einzusetzen.

### Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- AQUA M 2010 G // mit der ALMARIT Versiegelungsrolle 250/15 gleichmäßig und satt auftragen.
- Nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen, danach zwischenschleifen mit der Einscheibenmaschine (Körnung 120)
  
- 1x AQUA M 2010 G // im Rollverfahren auftragen, im Spachtelverfahren sollten mindestens 2 Aufträge erfolgen.
- Verbrauch:   a) Rollauftrag: ca. 150ml/m<sup>2</sup>  
                  b) Spachteln: ca. 30-40ml/m<sup>2</sup>  
                          jeweils abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes
- Die grundierte Fläche kann nach 2 stündiger Trocknung bei Rollauftrag und nach 20-30 min Trocknung beim Spachteln überlackiert werden. Die Trocknungszeiten sind abhängig von den Baustellenbedingungen sowie der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit

**Verarbeitungshinweise**

- Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Während und nach der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen.
- Auf Exotenhölzern kann es durch die enthaltenen wasserlöslichen Inhaltstoffe u. A. zu Trocknungsverzögerungen oder Farbtonveränderungen kommen. Wir empfehlen daher das Anlegen einer Probefläche zur Vorprüfung.
- Bei großer Hitze und/oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit mit Verzögerer arbeiten
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Eine Boden- und Materialtemperatur von mindestens 15 °C ist für die Versiegelung und Trocknung Voraussetzung
- Bitte beachten Sie die allgemeinen Richtlinien zur Handhabung von Versiegelungssystemen
- Hinweise bei Tipps + Tricks „Flecken- und Streifenbildung beim Versiegeln mit wässrigen Versiegelungsmitteln beachten

**Kennzeichnung**

- kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVS/GGVE

**Gebindegröße und Lagerfähigkeit**

- 5 Liter Gebinde
- in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate haltbar
- Kühl und frostfrei lagern

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten.  
Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten!

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.