

KH-Spachtelgrund

Anwendungsgebiete

- Spachtelgrundierung für **KH-Top** und **AQUA M 2011**
- Geeignet für alle uns bekannten europäischen Holzarten

Kurzcharakteristik

- Nitrocellulose-Harz-Mischung in Alkohol

Eigenschaften

- Hohe Füllkraft
- Rasche Trocknung
- Angenehmer Farbton durch Anfeuerung
- Leicht thixotrop eingestellt

Technische Daten

- Verbrauch bei der 1. Spachtelung ca. 40 g/m², bei der 2. bzw. jeder weiteren Spachtelung ca. 30 g/m²
- Trockenzeit je Spachtelung: ca. 15 min., je nach Baustellenbedingungen

Verarbeitung

- Grundierung nur bei einwandfrei geschliffenen, sauberen und staubfreien Böden
- **KH-Spachtelgrund** mit der Nirosta-Spachtel im Kreuzgang zweimal auftragen
- Nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen (ca. 15 min.)
- Zwei Aufträge mit **KH-Top** oder **AQUA M 2011** durchführen
- Vor dem ersten Auftrag mit **KH-Top** oder **AQUA M 2011** mindestens 1 Stunde trocknen lassen

Verarbeitungshinweise:

Wenn das Spachtelgel nicht richtig durchgetrocknet ist, kann es beim Einsatz von **AQUA M 2011** zu Weißverfärbungen kommen.

Applikation

- 2x spachteln

Kennzeichnung

- UN-Nr. 1263
- Gefahrenhinweise: R 11, R 36, R 66, R 67
- Sicherheitsratschläge: S 7, S 16, S 26, S 33, S 51
- Gefahrenbezeichnung: Leichtentzündlich, reizend
- Kennbuchstaben: F, Xi
- GHS-CODE: G2

Lieferform

- 5 Liter Gebinde

Lagerbeständigkeit

- Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde



Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Versiegelung wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgetobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probestrich überprüft werden. In diesem Zusammenhang beachten Sie immer die aktuelle Informationsmappe, die CTA-Broschüre und die Pflegeanweisung nach DIN 18356.

