

Edelholzpulver

Produkt zur Aufhellung alter vergrauter Hölzer im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

Edelholzpulver besteht aus einem organischen Säurekomplex, der sich hervorragend zum Aufhellen alter, auch stark vergrauter bis fast schwarzer Hölzer seit Jahrzehnten bewährt hat. Es macht langsam ablaufende chemische Reaktionen der Holzinhaltstoffe - ausgelöst durch Sonnenlicht (UV) und extreme Witterungseinflüsse – nach kurzer Einwirkzeit rückgängig. Das Holz gewinnt durch die Behandlung mit Edelholzpulver seine natürliche Farbe und Schönheit zurück. Es macht aus altgewordenen Holzkonstruktionen schöne alte Holzarchitektur und erlaubt nach der Behandlung eine dauerhafte Konservierung.

Einsatzgebiete:

Bei alten Holzkonstruktionen:

wie Dachsparren, Sichtbalken, Balkongeländer, Holzfassaden, Bootsteile u.ä.. **Bei historischen Gebäuden:** für Fensterrahmen, Türen, Tore, Schnitzereien und andere Verzierungen.

Bei Antiquitäten:

wie Chorgestühl, Möbel und andere Holzkunstwerke etc..

Für Eichenholz, Esche, Nußbaum, Teak, Mahagoni, Palisander, Pitchpine, Kiefer u. a. m.

Ahorn, Kirschbaum und Ruster nicht mit Edelholzpulver aufhellen (hier Wasserstoffperoxyd-Präparate einsetzen).

Bei allen Hölzern erst an verdeckter Stelle Vorversuch machen (Gefahr einer Rotverfärbung ausschließen)

Verarbeitung und technische Daten:

ASUSO Edelholzpulver ist ein wasserlösliches Holzbleich - und Aufhellmittel und enthält Oxalsäure. Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 200 - 250 ml Lösung/m².

Vorbereitung des Untergrundes:

Bei allen Hölzern erst an verdeckter Stelle Vorversuch machen (Gefahr einer Rotverfärbung ausschließen).

Alte Anstriche restlos entfernen hierzu entsprechende Lösemittel bzw. Abbeizer einsetzen oder mechanisch abschleifen. Metallbeschläge und -teile entfernen.

Mit Ammoniak (Salmiaklösung) die Holzporen aufschließen, d.h. mit einer Messingbürste in Faserrichtung einarbeiten, anschließend mit Wasser nachwaschen.

Ca. 120 g Edelholzpulver pro Liter in möglichst heißem Wasser auflösen. Die Lösung mit Quastpinsel o. ä. auf das Holz auftragen und ca. 1 Stunde einwirken lassen.

Falls die Oberfläche vorher abtrocknet, erneut auftragen. Sobald die natürliche Farbe sich wieder eingestellt hat, Werkstück mehrfach gründlich und mit reichlich Wasser abwaschen, trocknen lassen (gute Belüftung fördert die Trocknung). Anschließend die Holzoberfläche gegen erneutes Vergrauen mit Asuso Produkten schützen.

Asuso Tipp:

Ahorn, Kirschbaum und Ruster nicht mit Edelholzpulver aufhellen (hier Wasserstoffperoxyd-Präparate einsetzen)

Reinigung der Werkzeuge:

Wasser

Kennzeichnung:

Gefahrenhinweise:

R 21/22

Sicherheitsratschläge: S 24/25, S 45 Xn – gesundheitsschädlich

Das Produkt nicht auf die Haut und in die Augen gelangen lassen!

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll; leere Gebinde können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten.

Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten. Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.